

Rodapié (RL)

El rodapié WARCO es un zócalo elástico de granulado de caucho que se pega a la pared a ras del suelo. Cubre cantos de corte y juntas abiertas de hasta 1,5 cm y crea una transición limpia entre suelo y pared.

Al mismo tiempo protege la pared de arañazos y salpicaduras durante la limpieza. Gracias a su flexibilidad amortigua impactos y sigue con precisión paredes levemente curvadas. Con ensamble a media madera y borde redondeado, los tramos forman un acabado continuo, funcional y decorativo.



Datos del producto

Color	Granito clásico
Instalación	Pegado elástico permanente RL
Tamaño	750 x 20 x 80 mm

Peso	1.2 kg/Unidad = 1.6 kg/ml
Conversión	1 ml = 1.33 Unidad
Tamaño útil	750 x 20 x 80 mm

Propiedades



Color Granito clásico

El diseño de color «Granito gris» está compuesto por gránulos de goma EPDM coloreados, fabricados recientemente y libres de sustancias nocivas. La combinación armoniosa de diferentes tonos de gris crea una superficie estructurada que recuerda a la apariencia natural del granito. El material es resistente de forma natural a los rayos UV y mantiene su color durante mucho tiempo. Este diseño otorga al material una apariencia atemporal y elegante, y encaja perfectamente en ambientes modernos y exigentes, donde se busca una estética sencilla pero refinada.



Material

El producto está compuesto por granulados de goma EPDM de alta calidad y completamente coloreados. El poliuretano estabilizado frente a los rayos UV se utiliza como aglutinante. La goma EPDM (etileno-propileno-dieno) es una goma sintética que, por naturaleza, ofrece una alta resistencia a los rayos UV, se mantiene estable en un amplio rango de temperaturas y es resistente a muchos productos químicos. Para su fabricación se han utilizado exclusivamente granulados de goma EPDM recién producidos y libres de contaminantes. La goma EPDM es conocida por su excepcional durabilidad y alta resistencia.



Instalación

La banda para pared tiene una parte inferior plana que se adhiere a un sustrato adecuado. El pegado puede ser total o puntual, dependiendo de las características del sustrato. Se debe utilizar el adhesivo de PU elástico permanente de WARCO o un producto equivalente. Los bordes con junta escalonada de las bandas encajan a la perfección durante la instalación, lo que da como resultado una apariencia limpia y ordenada.



Estructura de la parte inferior

El producto tiene una cara inferior lisa y completamente uniforme, sin elementos estructurales en relieve ni canales de drenaje. Se apoya por completo sobre la capa de soporte. Si es necesario, se debe garantizar un drenaje adecuado mediante las medidas apropiadas. La instalación o el montaje se realiza sobre una capa de soporte adecuada, nivelada y con capacidad portante permanente. Se recomienda seguir las instrucciones de instalación para garantizar una aplicación correcta.

Rodapié (RL)

Características



Cfl-s1

Comportamiento al fuego según EN 13501-1: Cfl-s1
Contribución limitada al fuego – Baja emisión de humo



Interior & Exterior

Resistente a la intemperie y a las heladas – uso versátil tanto en interiores como en exteriores.



Resistente al color y a los rayos UV

La superficie de gránulos de caucho EPDM es estable en color y resistente a los rayos UV a largo plazo (sol).



Toxicológicamente seguro

No hay emisiones de contaminantes no permitidas, el olor inicial del caucho disminuye con el tiempo.



Apto para agua clorada

Buena resistencia al agua clorada, a los productos de limpieza con cloro y al agua de piscina.

Valores comparativos

La comparación de los datos técnicos en una escala del 1 al 5 ofrece una forma práctica de comparar objetivamente las propiedades relevantes de los productos WARCO, facilitando la elección del producto más adecuado para la aplicación deseada. Información detallada sobre los valores de la escala y su cálculo está disponible en línea en la página de detalles del producto.

Resistencia a la compresión - Valor de escala 5 = aprox. 0 mm de abolladura residual después de 24 horas de descarga (BS 7188)

Densidad aparente - valor de escala 5 = a partir de 1000 kg/m³

Resistencia a la abrasión – Resistencia al desgaste abrasivo – Valor de la escala 3 = «muy bueno» (BS 7188)

Aislamiento térmico – Valor de escala 5 = Conductividad térmica aprox. 0,07 W/(m·K)

Amortiguación de golpes, vibraciones y ruido de impacto – Valor de escala 5 = amortiguación excelente

Permeabilidad al agua (EN 12616) – Valor 1 = Infiltración aprox. 0 mm/h (0 l/h/m²)

Michael Schladt WARCO
Revestimientos de Suelo
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
De miércoles a viernes, de 10:00 a
16:00

Asesoramiento técnico:
+49 6321 9152391

Correo electrónico: info@warco.es
Internet: www.warco.es